

УДК 677.11=83

**В.В.ЄВТУШЕНКО**, пошукач, **Л.А.ЧУРСІНА**, д-р техн. наук, професор,  
**Н.І.КСЕНЖУК**, канд. техн. наук, доцент  
(Херсонський національний технічний університет)

## Проблеми одержання лляного волокна

*In clause the problems of primary processing of a linen fibre are considered and the ways of its improvement are specified.*

Для інтенсифікації процесу розстилу лляної соломи та посилення дії пектиноруйнівних мікроорганізмів розроблено спосіб розстилу з попереднім плющенням соломи і подальшим її зволоженням грибовою закваскою [1].

На думку авторів статті, цей спосіб має практичне значення. Оскільки під час розстилу відокремлення неволокнистих тканин від волокнистих пучків і розділення цих пучків на технічні волокна відбувається внаслідок розвитку на стеблах мікроскопічних грибів та бактерій [2], додаткове плющення соломи сприяє їх проникненню всередину стебла і скороченню процесу отримання лляної трести.

Авторами статті запропоновано обробляти плющені стебла соломи композиційними препаратами, які, враховуючи попередні дослідження, сприяли швидкому розкладанню пектинових речовин і підвищенню якості лляного волокна [3].

Плющені стебла соломи було оброблено композиційними препаратами Біло-Текс-К та Біло-Текс-Н [4]. До складу першого входить аніонактивна поверхнево-активна речовина (ПАР), другого — неіоногенна ПАР. До складу композицій було також введено речовини, які змогли б забезпечити життєдіяльність пектиноруйнівних грибів та бактерій.

Внаслідок цього одержано чотири композиційні препарати на основі Біло-Текс-К і чотири на основі Біло-Текс-Н.

### Перші чотири препарати мали такий склад:

- 1-й** — Біло-Текс-К + сечовина
- 2-й** — Біло-Текс-К + сечовина + гідроксид калію + ортофосфорна кислота
- 3-й** — Біло-Текс-К + сечовина + гідроксид калію + ортофосфорна кислота + глюкоза
- 4-й** — Біло-Текс-К + сечовина + гідроксид калію + ортофосфорна кислота + цукор

Наступні чотири препарати мали такий самий склад на основі препарату Біло-Текс-Н. Зразки плющеної лляної соломи були оброблені цими композиційними препаратами.

Під час досліду підтримували вологість повітря — 80%, температуру — 18°C. Через 14 діб із оброблених зразків одержали тресту. Показники відокремлюваності (середні значення) подано в табл. 1.

Із лляної трести одержано волокно, властивості якого досліджено і наведено в табл. 2 і 3 (середні значення).

Дані табл. 2 і 3 свідчать, що введення додаткової операції — плющення лляної соломи та обробка її композиційними препаратами під час розстилу підвищує якість трести та одержаного з неї лляного волокна. Найбільше значення відокремлюваності (V) лляної трести з неплющеної соломи V=6.3 од., з плющеної — V=6.5 од. Крім того, одержане з такої трести лляне волокно має ліпші показники якості, що впливають на процес прядіння. Так, найвище значення гнучкості (Г) і розривного навантаження (Рр) волокна, одержаного з неплющеної лляної соломи, Г=70 мм, Рр=8 даН; з плющеної — Г=72мм, Рр=16 даН. Причому такі високі показники розривного навантаження мають волокна, які одержані з лляної соломи, обробленої композиційним препаратом на основі Біло-Текс-Н.

### ВИСНОВКИ

1. Встановлено, що введення в процес розстилу додаткової операції — плющення стебел лляної соломи та обробка їх композиційними препаратами підвищує якість трести: відокремлюваність зростає приблизно на 5.8%. Підвищується й якість одержаного з такої трести лляного волокна. Його гнучкість більша на 2.9%, а розривне навантаження — в 2 рази.
2. Найліпші результати спостерігаються у разі використання композиційного препарату на основі Біло-Текс-Н.
3. Одержане у такий спосіб волокно має властивості, які позитивно впливають на подальші процеси його переробки.

### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Способ первичной обработки лубяных культур: А.с.477199 СССР D 01 b 1/10 Березницкий И.Е. (СССР). — №7548962; Заявлено 12.01.75; Опубл. 15.07.75, Бюл. №26. — 2 с.
2. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. М: Колос, 1978. — 350 с.
3. Євтушенко В.В., Ксенжук Н.І. Вдосконалення технології виробництва лубяних волокон // Проблеми легкої та текстильної промисловості України — 2004. — №2 (9). — С. 38.
4. Пат.38368 А Україна, МКВ 7D 06M13/165. Композиція для обробки целюлозних волокон / Сльозко Г.Ф., Ксенжук Н.І., Барановський В.І. (Україна); № 2000063749, Заявл. 26.06.2000.

Одержано 21.04.2005

**ТАБЛИЦЯ 1. Відокремлюваність лляної трести**

Номер препарату, яким обробляли тресту	Відокремлюваність, од.		
	Біло-Текс-К		Біло-Текс-Н
	Неплющена солома	Плющена солома	Плющена солома
1	5.6	5.6	5.8
2	5.8	6.1	6.0
3	6.1	6.3	6.4
4	6.3	6.5	6.5
Контрольний зразок	5.2	5.6	5.6

**ТАБЛИЦЯ 2. Гнучкість лляного волокна**

Номер препарату, яким обробляли тресту	Гнучкість, мм		
	Біло-Текс-К		Біло-Текс-Н
	Волокно із неплющеної соломи	Волокно із плющеної соломи	Волокно із плющеної соломи
1	55	58	60
2	60	65	65
3	67	70	70
4	70	72	72
Контрольний зразок	50	53	53

**ТАБЛИЦЯ 3. Розривне навантаження лляного волокна**

Номер препарату, яким обробляли тресту	Розривне навантаження, даН		
	Біло-Текс-К		Біло-Текс-Н
	Волокно із неплющеної соломи	Волокно із плющеної соломи	Волокно із плющеної соломи
1	8	5.3	5
2	5	5.6	12
3	7	5.8	15
4	6	6.0	16
Контрольний зразок	7	5	5